

Vysokopevnostní kondenzačně vytvrzující dvousložkové formovací pryže

Produkt	Popis	Barva	Viskozita mPa.s	Tvrlost Shore A	Pevnost v tahu MPa	Prodloužení %	Pevnost v přetržení kN/m
MM903	silikonový základ	bílá	9000	3	1.40	900	9.00
MM906	silikonový základ	bílá	6000	6	2.61	688	13.58
MM911	silikonový základ	bílá	26500	11	2.30	600	14.00
MM913	silikonový základ	bílá	11000	15	2.80	622	20.18
MM918	silikonový základ	bílá	16500	18	3.11	539	23.49
MM922	silikonový základ	bílá	19000	22	3.64	497	26.24
MM928	silikonový základ	bílá	26000	27	4.03	401	30.31
MM940	silikonový základ	bílá	37000	37	4.86	349	25.00

Katalyzátory pro vysokopevnostní kondenzačně vytvrzující formovací pryže

Produkt	Popis	Charakteristika	Barva	Poměr	Odformování hodiny	Zpracování minuty
MMTA2	katalyzátor	tixotropní přísada	čirá	100:2	N/A	N/A
MMCatL6W NT	katalyzátor	čirý, standard	čirá	20:1	<24	45 až 120
MMCatB5 NT	katalyzátor	modrý, standard	modrá	20:1	<24	>45
MMCatR5 NT	katalyzátor	červený, rychlý	červená	20:1	<3	15 až 45
MMCatW	katalyzátor	urychlovač	čirá	100:1	1-2	15

Nízkopevnostní kondenzačně vytvrzující dvousložkové formovací pryže

Produkt	Popis	Barva	Viskozita mPa.s	Tvrlost Shore A	Pevnost v tahu MPa	Prodloužení %	Pevnost v přetržení kN/m
MM810	silikonový základ	bílá	<6000	11	0.80	250	2.00
MM816	silikonový základ	bílá	<8400	16	1.00	250	2.50
MM820	silikonový základ	bílá	<4800	20	1.76	150	2.45
MM828	silikonový základ	bílá	<10800	28	1.00	150	2.50
MM830	silikonový základ	bílá	<10800	27	1.50	200	2.00
MM850	silikonový základ	bílá	40000	55	3.10	100	6.00
Silcoset 101	A/B sada	červená	40,000	61	4.77	131	8.10
MM50T	silikonový základ	bílá	12,000 (A)	47 (00)	1.70	700	6.00
MM709	silikonový základ	čirá	18,000 (A)	20 (00)	0.30	600	3.00
MM4400	A/B sada	šedá	Pasta	16	1.50	400	8.00

Katalyzátory pro nízkopevnostní kondenzačně vytvrzující dvousložkové formovací pryže

Produkt	Popis	Charakteristika	Barva	Poměr	Odformování hodiny	Zpracování minuty
MMCatW	katalyzátor	Urychlovač pro velmi rychlé vytvrzení	čirá	100:1	1-2	15
MMCatL5IV	katalyzátor	Soles NO R10	zelená	20:1	<24	45
MMCatVEI	katalyzátor	podrážky bot	zelená	20:1	2	15
MMCatVE	katalyzátor	podrážky bot	zelená	20:1	<24	45
MMCatL5I	katalyzátor	kůže rychlý	čirá	20:1	2	15
MMCatL5	katalyzátor	kůže standard	čirá	20:1	<24	45

Adičně vytvrzující dvousložkové formovací pryže

Produkt	Popis	Barva	Viskozita mPa.s	Tvrlost Shore A	Pevnost v tahu MPa	Prodloužení %	Pevnost v přetržení kN/m
MM228	A/B sada	průsvitná	13000	28	5.06	746	31.00
MM230	A/B sada	různé	20000	30	4.00	650	25.00
MM240TV	A/B sada	průsvitná	45000	40	5.40	330	22.00
MM242	A/B sada	různé	11000	40	5.43	562	11.50
MM730FG	A/B sada	bílá	15000	30	4.40	600	27.00
MM740FG	A/B sada	bílá	15000	40	4.70	400	11.50
MM Skin 13	A/B sada	průsvitná	30,000	13	4.10	660	22.00
QM260	A/B sada	bílá	70000	60	5.17	190	14.80
QM270	A/B sada	bílá	50000	70	6.90	100	12.20

Gelflex - Vinylová formovací hmota pro opakované použití

Produkt	Popis	Barva	Tvrlost Shore A	Pevnost v přetržení kN/m
Gelflex SG	PVC pryž	bílá	8	nízká
Gelflex HG	PVC pryž	modrá	13	nízká

UK

ACC Silicones Limited
Amber House,
Showground Road
Bridgwater, TA6 6AJ
Tel: +44 (0) 1278 411411
Fax: +44 (0) 1278 411444

Italy

Treco s.r.l.
Via Romagna 8
Sesto Uteriano (MI) 20098
Milan, Italy
Tel: +39 02 988 0913
Fax: +39 02 9828 0413

Germany

Pommernstrasse 12
53119 Bonn
Germany
Tel: +49 (0)228 2497371
Fax: +49 (0)228 2497372

Czech Republic

Turanka 115
627 00 Brno
Czech Republic
Tel: +420 532 123 258
Fax: +420 532 123 259